

QUIMICAMP PISCINAS

PINTURA ANTIALGAS

AL CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pintura indicada para la protección y decoración de las superficies sumergidas de las piscinas. Entre sus características cabe destacar su adherencia al material sobre el que se utiliza y su máxima impermeabilidad. Además tiene una fuerte resistencia al cloro y un gran poder antialgas.

Tras su utilización se obtiene unas superficies no resbaladizas.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido viscoso
Acabado:	Satinado
Color:	Blanco / Azul
Soporte:	Hormigón
Diluyente:	Disolvente al clorocaucho
Rendimiento:	7-10 m ² / kg / capa de pintura (dependiendo de la absorción del soporte y del procedimiento de aplicación)
Repintado:	6-24 horas

NATURALEZA

Xileno (mezcla de isómeros)

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Este tipo de pintura es apropiada para pintar piscinas de cemento.

- **Piscinas nuevas:** Antes de pintar, llenar la piscina de agua para eliminar las sales de cemento, seguidamente vaciar y lavar con una solución de 1 parte Ác. Clorhídrico y 3 de agua. Enjuagar con abundante agua a presión y esperar 48 horas antes de aplicar la primera mano de pintura. A partir de las 6 horas se puede aplicar la segunda mano de acabado.
- **Superficies viejas:** Eliminar capas de pintura en mal estado. Lavar con agua a presión y actuar como en piscinas nuevas.

Es importante tener en cuenta que no se debe pintar a pleno sol ni con temperaturas superiores a 30°C y que no se debe llenar la piscina antes de los 10 días de estar pintada.

En piscinas ya pintadas donde no se conoce el tipo de pintura empleada anteriormente, es necesario realizar una prueba de 1m² para asegurarse que no se producen defectos, tales como ampollas, arrugas, falta de adherencia...

APLICACIONES

Este producto se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola (utilizando el diluyente especial para este tipo de pinturas **QUIMICAMP PISCINAS DISOLVENTE**)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

PRESENTACIÓN

	FORMATO	CÓDIGO	EAN
Blanca	5 Kg	204305	8410189001514
	25 Kg	204325	8410189001507
Azul	5 Kg	204605	8410189246052
	25 Kg	204625	8410189246250